








## Dynacoat Clear 5000 – D1.05.13 (T)

**Leírás** A Dynacoat Clear 5000-t kiváló területének és megjelenésének köszönhetően a top lakkok közé soroljuk. A többcélú felhasználású lakk kiváló választás lehet a kisebb és nagyobb javításokhoz. Két rétegben alkalmazva kiváló eredményt érhetünk el; alkalmazása egyszerű és jól polírozható. A különböző Dynacoat edzők és hígítók használatával a terméket a különböző javításokhoz alakíthatjuk.

<b>Keverési arány</b>		2 1 10-20%	Dynacoat Clear 5000 Dynacoat Hardeners Dynacoat Thinners
<b>Keverőléc</b>		Használja az 1. sz. keverőlécet. No. 1	
<b>Szórópisztoly</b>		Szórópisztoly beállítás: 1.2-1.4 mm	Szórási nyomás: 2 -4 bar * <small>* Lásd a szórópisztoly használati utasítását</small>
<b>Alkalmazás</b>		2 x 1 réteg Először alkalmazzunk egy összefüggő, zárt réteget, majd a szikkadási idő elteltével egy teljes réteget.	
<b>Szikkadási idő</b>		A rétegek között: 10-15 perc 20°C-on.	Szárítás előtt: 10-15 perc 20°C-on.
<b>Száradás</b>		Dynacoat Hardeners	20°C-on 10-12 óra 60°C-on 30-45 perc
<b>Egészségvédelem</b>		Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt. Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.	

Részletes információt a termék műszaki adatlapjában olvashat.

### TECHNICAL INFORMATION

#### Leírás

A Dynacoat Clear 5000-t kiváló terülésének és megjelenésének köszönhetően a top lakkok közé soroljuk. A többcélú felhasználású lakk kiváló választás lehet a kisebb és nagyobb javításokhoz. Két rétegben alkalmazva kiváló eredményt érhetünk el; alkalmazása egyszerű és jól polírozható. A különböző Dynacoat edzők és hígítók használatával a terméket a különböző javításokhoz alakíthatjuk.

#### Termék és adalékanyagok

##### Dynacoat Clear 5000

#### Hardener

Dynacoat Hardener Fast  
Dynacoat Hardener Medium  
Dynacoat Hardener Slow


#### Thinner

Dynacoat Thinner Fast  
Dynacoat Thinner Medium  
Dynacoat Thinner Slow

#### Megfelelő felületek

Oldószeres bázisfesték és átkeményedett fedőbevonatok.

#### Keverés



2 Dynacoat Clear 5000  
1 Dynacoat Hardeners  
10-20% Dynacoat Thinners

Használja az 1. sz. keverőlécet

#### A szórópisztoly beállítása és a szórási nyomás

Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 2.0 – 4.0 bar,\*\*

\*\*Lásd a szórópisztoly kezelési útmutatóját

#### Alkalmazás

Hordjon fel egy összefüggő, zárt réteget. Tartson 1-150 perc szikkadási időt 20°C-on (az adagolt edzőtől/hígítótól függően). Ezután hordjon fel egy teljes réteget és a beégetés előtt tartson 10-15 perc szikkadási időt 20°C-on. A szikkadási időt befolyásolhatják a körülmények és az alkalmazás ideje.

#### Fazékidő

Minden Dynacoat edző 2-3 óra 20°C-on

#### Száradási idő

	20°C-on	60°C-on
Fogás biztos	10 - 12 óra	30 -45 perc**

\*\* A száradási idő függ az adagolt edzőtől

#### Infra szárító

Fogás biztos	4 perc múlva alacsony fokozaton	8 perc múlva magas fokozaton
--------------	---------------------------------	------------------------------

**TECHNICAL INFORMATION****Polírozható**

A felület külső hőmérsékletre történő lehűlés után minimum 1 óra múlva polírozható.

**Rétegvastagság**

Rétegenként: 25-30 µm  
A javasolt alkalmazás esetén (2 réteg): 45-60 µm

**Elméleti fedőképesség**

Felhordásra kész keverék 1 mikron rétegvastagságnál: ± 338 m<sup>2</sup>/liter

*A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei.*

**A berendezés tisztítása**

Használjon pisztolymosó folyadékot, vagy nitrocellulóz hígítót.

**A termék tárolása**

Az eltarthatósági idő bontatlan doboz és 20°C-on történő tárolás esetén került megállapításra. Kerüljük a nagy hőmérsékletingadozást.  
Eltarthatósági idő: 4 év 20°C-on.

**VOC**

A termék káros anyag kibocsájtása felhordásra kész állapotban 592 g/liter.

**Forgalmazó: AUTONET Import Magyarország Kft,**

**Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.**

**Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218**

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

**KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA**

**FONTOS!** A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatban minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

**Székhely:**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.Dynacoatcr.com](http://www.Dynacoatcr.com)

**AkzoNobel**