


Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch – D1.05.23

Leírás A Clear 3000 Fast Antiscratch egy rendkívül gyorsan száradó 2K szintelen lakk, ideális elemek festésére és apróbb javítások elvégzésére. A gyors száradás és a lakkréteg minősége a fő előnyei. Felvihető festőkamrában és nem specifikusan festőkamra környezetben is. A piacon kapható egyéb termékekkel ellentétben, a Clear 3000 Fast Antiscratch 20°C-on 5 percen belül porszáráz és 20°C-on 3 órán belül csiszolható. Gyors száradás és az eredmény: rendkívül fényes lakkréteg! Így növelheti a hatékonyságát és produktivitását, anélkül, hogy a minőséget illetően kompromisszumot kellene kötnie.

Keverési arány



2 Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch
1 Dynacoat (Flexi) edzők Fast / Medium
10-20% Dynacoat Hígítók

Keverőléc



Használja az 1-es számú Dynacoat keverőlécet
No. 1


Felszerelés



Szórópisztoly beállítás: Szórási nyomás:
1.2-1.4 mm 2.0-4.0 bar*


* lásd a szórópisztoly használati utasítását

Alkalmazás



2 x 1 réteg
Először vigyen fel egy nedves zárt réteget, hagyja száradni a megadott ideig, majd vigyen fel egy újabb nedves zárt réteget.

Szikkadási idő



Rétegek között
3-5 perc 20°C-on

Szárítás előtt
5-7 perc 20°C-on

Száradási idő



Dynacoat (Flexi) edzők

20°C
2-3 óra

60°C
8 perc

Egészség- védelem



Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt
Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.

A részletes termékleírásért olvassa el a teljes technikai adatlapot

TECHNICAL INFORMATION

Description A Clear 3000 Fast Antiscratch egy rendkívül gyorsan száradó 2K szintelen lakk, ideális elemek festésére és apróbb javítások elvégzésére. A gyors száradás és a lakkréteg minősége a fő előnyei. Felvihető festőkamrában és nem specifikusan festőkamra környezetben is. A piacon kapható egyéb termékekkel ellentétben, a Clear 3000 Fast Antiscratch 20°C-on 5 percen belül porszáraz és 20°C-on 3 órán belül csiszolható. Gyors száradás és az eredmény: rendkívül fényes lakkréteg! Így növelheti a hatékonyságát és produktivitását, anélkül, hogy a minőséget illetően kompromisszumot kellene kötnie.

Termék és adalékanyagok


Edzők Dynacoat Hardener Fast /Medium
Dynacoat Flexi Hardener Fast / Medium

Hígítók Dynacoat Thinner Fast
Dynacoat Thinner Medium

Megfelelő felületek

Vízbázisú / oldószer bázisú alapok
OEM gyári fedőbevonatok

Keverési arány



2 Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch
1 Dynacoat (Flexi) edzők
10-20% Dynacoat hígítók

Használjon 1-es számú keverőlécet

Szórópisztoly fúvóka méret és szórási nyomás

Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 2-4 bar*

* lásd a szórópisztoly használati utasítását

Alkalmazás

Először vigyen fel egy nedves zárt réteget, hagyja 20°C-on 3-5 percig szikkadni.
Ezután vigyen fel egy újabb teljes nedves zárt réteget, hagyja 20°C-on 5-7 percig szikkadni szárítás előtt.

Fazék-idő


3 óra 20°C-on

Száradási idő

Fogásbiztos	20°C	60°C
Dynacoat (Flexi) edzők Fast/Medium	2-3 óra	8-20 perc

Infra szárító

Fogásbiztos	4 perc alacsony teljesítmény	6 perc magas teljesítmény
-------------	------------------------------	---------------------------



Polírozás

Polírozható 1 órával azután, hogy szobahőmérsékletre hűlt.

Rétegvastagság

Rétegenként: 20-25 µm
Javasolt alkalmazás (2 réteg): 40-50 µm

Elméleti fedőképesség

Felhordásra kész keverék 1 µm rétegvastagságnál ± 321 m²/liter

A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei

A berendezés tisztítása

Használjon Guncleaner-t, vagy nitrocellulóz hígítót

Tárolás

A termék szavatossági ideje bontatlan doboz esetén 20°C-on értendő.

Kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozást.

Szavatossági idő: 2 év 20°C-on.

VOC

A termék VOC tartalma felhasználásra kész állapotban 582 g/liter RTS keverék.

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatban minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

