








Dynacoat Clear 6000 HS Anti Scratch – D1.05.24

Leírás A Dynacoat Clear 6000 HS AS egy első osztályú szintelen lakk, csodálatos végeredményt ad, elterülési tulajdonságai kitűnőek, gyorsan szárad. Ezt a terméket válassza, ha professzionális eredményt szeretne. Többfelhasználású lakk, felvihető úgy víz, mint oldószer bázisú alapokra, kisebb vagy nagyobb javítások keretén belül, különböző körülmények között. Két réteg elégséges a kitűnő eredményért. A Clear 6000 HS AS könnyen felvihető és csiszolható.

Keverési arány		2 1 10-20%	Dynacoat Clear 6000 HS AS Dynacoat Flexi edzők Dynacoat hígítók
Keverőléc		Használja az 1-es számú Dynacoat keverőlécet No. 1	
Felszerelés		Szórópisztoly beállítás: 1.2-1.4 mm	Szórási nyomás: 2 -4 bar * <small>* lásd a szórópisztoly használati utasítását</small>
Alkalmazás		2 x 1 réteg Először vigyen fel egy nedves zárt réteget. Hagyja száradni a megadott ideig, majd vigyen fel egy újabb nedves zárt réteget.	
Szikkadási idő		Rétegek között 5-10 perc 20°C-on	Szárítás előtt 5-10 perc 20°C-on
Száradási idő		Dynacoat Flexi edzők *a használt edző függvényében	20°C 4 óra* 60°C 15 perc*
Egészségvédelem		Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.	

A részletes termékleírásért olvassa el a teljes technikai adatlapot

TECHNICAL INFORMATION

Description A Dynacoat Clear 6000 HS AS egy első osztályú szintelen lakk, csodálatos végeredményt ad, elterülési tulajdonságai kitűnőek, gyorsan szárad. Ezt a terméket válassza, ha professzionális eredményt szeretne. Többfelhasználású lakk, felvihető úgy víz, mint oldószer bázisú alapokra, kisebb vagy nagyobb javítások keretén belül, különböző körülmények között. Két réteg elégséges a kitűnő eredményért. A Clear 6000 HS AS könnyen felvihető és csiszolható.

Termék és adalékanyagok

Dynacoat Clear 6000 HS AS


Edzők Flexi Hardener Fast
Flexi Hardener Medium
Flexi Hardener Slow

Hígítók Dynacoat Thinner Fast
Dynacoat Thinner Medium
Dynacoat Thinner Slow

Megfelelő felületek

Oldószer és vízbázisú alapbevonatok és teljesen száraz fedőbevonatok

Keverési arány



2 Dynacoat Clear 6000 HS AS
1 Dynacoat Flexi edzők
10-20% Dynacoat hígítók

Használjon 1-es számú keverőlécezt

Szórópisztoly fúvóka méret és szórási nyomás

Ejtőtartály 1.2-1.4 mm 1.7- 4.0 bar,**

** lásd a szórópisztoly használati utasítását

Alkalmazás

Először vigyen fel egy folyékony zárt réteget, hagyja 20°C-on 5-10 percig szikkadni (az edző-hígító kombináció függvényében)

Ezután vigyen fel egy újabb teljes folyó zárt réteget, hagyja 20°C-on 5-10 percig szikkadni szárítás előtt.

A szikkadási időt a körülmények is nagyban befolyásolják

Fazék-idő

A Dynacoat Flexi edzőkkel 3 óra 20°C-on

Száradási idő

	20°C	60°C
Fogásbiztos	4-12 óra	15 -45 perc**

**A használt edző függvényében

Infra szárító

Fogásbiztos	4 perc alacsony teljesítmény	8 perc magas teljesítmény
-------------	------------------------------	---------------------------



AkzoNobel

Polírozás

Polírozható 1 órával azután, hogy szobahőmérsékletre hűlt.

Rétegvastagság

Rétegenként: 25-30 µm
Javasolt alkalmazás (2 réteg): 45-60 µm

Elméleti fedőképesség

Felhordásra kész keverék 1 µm rétegvastagságnál: ± 354 m²/liter

A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei.

A berendezés tisztítása

Használjon oldószer alapú Guncleaner-t, vagy nitrocellulóz hígítót.

Tárolás

A termék szavatossági ideje bontatlan doboz esetén 20°C-on értendő.
Kerülje a nagy hőmérséklet-ingadozást.
Szavatossági idő; 4 év 20°C-on.

VOC

A termék VOC tartalma felhasználásra kész állapotban 559 g/liter RTS keverék.

AkzoNobel Car Refinish bv.
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatban minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

**AkzoNobel**