








Dynacoat Clear Matt – D1.05.25

Leírás A Dynacoat Clear Matt egy matt szintelen lakk, amely használható önmagában, vagy keverve, Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch-csel vagy Dynacoat Clear 6000HS Antiscratch-csel, a megfelelő fényesség elérésének érdekében. AClear Matt rendkívül könnyen felvihető. Rendelkezésre állnak különféle Dynacoat Flexi edzők és hígítók, amelyekkel a termék a változatos felviteli körülményekhez igazítható.

Keverési arány		2 1 10%	Dynacoat Clear Matt Dynacoat Flexi edzők Dynacoat hígítók
Keverőléc		Használja az 1-es számú Dynacoat keverőlécet No. 1	
Felszerelés		Szórópisztoly beállítás: 1.2-1.4 mm	Szórási nyomás: 2 -4 bar * <small>* lásd a szórópisztoly használati utasítását</small>
Alkalmazás		2 x 1 réteg Először vigyen fel egy nedves zárt réteget, majd betartva a megadott szikkadási időt vigye fel a végső, normál réteget	
Szikkadási idő		Rétegek között 5-10 perc 20°C-on	Szárítás előtt 10-15 perc 20°C-on
Száradási idő		Dynacoat Flexi Edzők	20°C 4-5 óra 60°C 30-55 perc
Egészség- védelem		Használjon megfelelő egészségvédelmi eszközt Az AkzoNobel Car Refinishes frisslevegős maszk használatát javasolja.	

A részletes termékleírásért olvassa el a teljes technikai adatlapot

Dynacoat Clear Matt – D1.05.25

Leírás

A Dynacoat Clear Matt egy matt szintelen lakk, amely használható önmagában, vagy keverve, Dynacoat Clear 3000 Fast Antiscratch-csel vagy Dynacoat Clear 6000HS Antiscratch-csel a megfelelő fényesség elérésének érdekében. AClear Matt rendkívül könnyen felvihető. Rendelkezésre állnak különféle Dynacoat Flexi edzők és hígítók, amelyekkel a termék a változatos felviteli körülményekhez igazítható.

Termék és adalékanyagok


Dynacoat Clear Matt

Edzők Dynacoat Flexi Hardeners Fast / Medium / Slow

Hígítók Dynacoat Thinners Fast / Medium / Slow

Megfelelő felületek

Oldószer és vízbázisú alapbevonatok, valamint teljesen száraz, csiszolt (gyári) fedőbevonatok

Keverési arány


2 Dynacoat Clear Matt
1 Dynacoat Flexi edzők
10% Dynacoat hígítók

Használjon 1-es számú keverőlécet

<p>A következő fényességi szintek érhetőek el, ha a Dynaclear matt-ot Dynacoat Clear 3000AS / 6000HS AS Clear-el keverjük. Ez a táblázat irányadóként szolgálhat a különböző fényességi fokozatokhoz.</p> <p>Ajánlatos próbafújást végezni, mivel a végeredményt befolyásolhatja:</p> <p>a) a rétegvastagság b) a száradási körülmények</p>	
Keverési arány 1 (2 : 1 : 10%) Dynacoat Flexi edzőkkel:	Fényességi szint
Matt fedőbevonat	
100% Dynacoat Clear Matt	10 - 20 G.U.
Tojáshej fedőbevonat	
4 egység – Dynacoat Clear Matt 1 egység- Dynacoat Clear 3000AS és 6000HS AS Clear	30 - 40 G.U.
Fél-fényes fedőbevonat	
3 egység – Dynacoat Clear Matt 2 egység - Dynacoat Clear 3000AS és 6000HS AS Clear	50 - 70 G.U.
1 egység – Dynacoat Clear Matt 1 egység -Dynacoat Clear 3000AS és 6000HS AS Clear	70 - 80 G.U.

Szórópisztoly fúvóka méret és szórási nyomás

Ejtő tartály	1.2-1.4 mm	2.0 – 4.0 bar,** ** lásd a szórópisztoly használati utasítását
--------------	------------	---

Alkalmazás

Először vigyen fel egy folyékony, zárt réteget, hagyja 20°C-on 5-10 percig szikkadni. (az edző-hígító kombináció függvényében)
Ezután vigyen fel egy újabb teljes folyó zárt réteget, hagyja 20°C-on 10-15 percig szikkadni szárítás előtt.
A szikkadási időt a körülmények is nagyban befolyásolják

Fazék-idő

Bármely Dynacoat Flexi edző 2-3 óra 20°C-on

Száradási idő

	20°C	60°C
Fogásbiztos	4-5 óra	30 -55 perc**

**Az edző tulajdonságainak függvényében

**Infra
szárító**

Fogásbiztos	4 perc alacsony teljesítmény	8 perc magas teljesítmény
-------------	------------------------------	---------------------------

Rétegvastagság

Rétegenként:	25-30 µm
Javasolt alkalmazás (2 réteg):	45-60 µm

Elméleti fedőképesség

Felhordásra kész keverék 1 µm rétegvastagságnál: ± 367 m²/liter

A gyakorlati fedőképességet sok tényező befolyásolja, így pl. a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere és körülményei.

A berendezés tisztítása

Használjon oldószer bázisú tisztítót, vagy nitrocellulóz hígítót

Tárolás

A termék szavatossági ideje bontatlan doboz esetén 20°C-on értendő.
Kerülje a nagy hőmérsékletingadozást.
Szavatossági idő; 4 év 20°C-on.

VOC

A termék VOC tartalma felhasználásra kész állapotban 583 g/liter RTS keverék.



AkzoNobel Car Refinish bv.
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

**AkzoNobel**