

## Dynacoat Antigravel – D2.01.01

### Gyors információk



Zsírtalanítás

**Termék neve:**


**Dynacoat Antigravel**



(szívótartály) 4 mm  
2-4 bar

**Leírás:**

1K (felhordásra kész) **újrafényezhető**, gumírozott bevonat, mely ellenáll a kőfelverődéseknek. Erős, de ugyanakkor rugalmas réteget biztosít, amely védelmet nyújt a rozsdásodás ellen, víz és só ellenálló. Kitűnő minőség, gyors keményedés.



5 perc

**Termék és adalékanyagok:**

Dynacoat Antigravel

**Alapanyagok:**

Szintetikus gyanták keveréke



1 óra  
20°C-on

**Megfelelő felületek:**

meglévő bevonatok, eredeti gyári bevonatok, csupasz acél, cinkkel bevont acél, galvanizált acél, alumínium felületek, bemaró alapozók, poliészter mélyedéstapaszkok, poliészter laminátumok, műanyagok.



Bármely fedőbevonatok

**Felület előkészítés:**

Felvitel előtt tisztítsa meg és zsírtalanítsa a felületet

**Spray viszkozitás:**

Felvitelre kész

**Szórópisztoly fúvókaméret és szórási nyomás:**

<b>Szórópisztoly:</b>	<b>Fúvókaméret:</b>	<b>Nyomás:</b>
Szívótartály:	4 mm	2-4 bar

**Folyamat:**

Használat előtt jól rázza fel. Vigyen fel 2 - 3 egyedi réteget, a rétegek között hagyjon 5 perc szikkadási időt, 20°C-on. A fedőbevonat 1 órás száradási idő után vihető fel.

**Rétegvastagság:**

100 µm / réteg.

**Elméleti fedőképesség:**

3½ m<sup>2</sup>/ liter rétegenként.

**Megjegyzés:** A gyakorlati kiadósságot sok tényező befolyásolja, például a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere, ill. körülményei.

**Eszköz tisztítás:**

Használjon Dynacoat Gun Cleaner-t vagy Dynacoat Thinner-t

**Száradási idő:**

1 óra 20°C-on



**AkzoNobel**

<b>Átfedhető:</b>	Dynacoat fedőbevonatokkal
<b>Eltarthatóság:</b>	12 hónap 5°C és 40°C között
<b>VOC</b>	<p>Az EU határérték ebben a termék kategóriában (termékkategória: IIB.e) felhasználásra kész állapotban max. 840 g/liter VOC.</p> <p>A termék károsanyag-kibocsátása felhasználásra kész állapotban max. 538 g/liter.</p>

AkzoNobel Car Refinish bv.  
 Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim  
 Tel: +31(0)71308-6944

**CSAK SZAKIPARI HASZNÁLATRA**

**FONTOS** A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek, jelenlegi ismereteinket tükrözi, és megfelel az aktuális törvény által előírtaknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes írásbeli jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára teszi mindezt. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék anyagbiztonsági és technikai adatlapjait, ha rendelkezésre állnak. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban, vagy máshol, helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért, ha csak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Kérje el tőlünk a dokumentumot és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék használata előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

**Székhely**

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

