



Dynacoat Polyester Putty Extra – D3.02.03




P80-P180
vagy
P120-P220

Termék neve:



100 : 2-3

Leírás:



4-6 perc

Termék és adalékanyagok:




20-25 perc
20°C-on

Alapanyagok:



P180-P280
vagy
P220-P320

Megfelelő felületek:



Felületelőkészítés:



Keverési arány:



Fazékidő:



Folyamat:



Az eszköz tisztítása:



Száradási idő:



Dynacoat Polyester Putty Extra

Kétkomponensű poliészter mélyedéstapasz rések, lyukak kitöltésére, a felületi rendellenességek megszüntetésére a fényezési munka megkezdése előtt. Acél felületen is alkalmazható.

Dynacoat Polyester Putty Extra
Hardener (szettben)

Putty Extra: Poliészter gyanták
Hardener: Peroxid

Acél
Cinkkel bevont acél
Alumínium
Meglévő bevonatok
2K Epoxy Primer
Poliészter laminátok

Megjegyzés: Ne alkalmazza termoplasztikus akrilát bevonatokra, washprimerekre és washfillerekre.

Acél: Zsírtalanítás és csiszolás P80-as csiszolópapírral.
Cinkkel bevont acél: Zsírtalanítás és csiszolás P180-as csiszolópapírral.
Alumínium: Zsírtalanítás és csiszolás P80-as csiszolópapírral.
Meglévő bevonatok: Végezzen fémre csiszolást P80-as csiszolópapírral, a finom éleknél P180-as csiszolópapírral.
Poliészter laminátok: Tisztítsa le a felületet meleg vízzel, zsírtalanítsa, majd végezzen csiszolást P180-P280-as csiszolópapírral.

100 rész Putty Extra
2-3 rész Hardener

Megjegyzés: ne adagoljon az előírtól több edzőt. Keverje meg alaposan, hogy egyenletes színű keveréket kapjon.

4-6 perc 20°C-on.

Alkalmazhatja késsel vagy spatulával, az alaposan lecsiszolt és zsírtalanított felületre.

Használjon pisztolymosó folyadékot vagy nitrocellulóz higítót.

Csiszolásra kész: 20-25 perc 20°C-on vagy 10 perc 40°C-on.

Forszírozott szárítás esetén a hőmérséklet ne érje el a 70°C-ot, így elkerülhető a repedezés, buborékosodás vagy a tapadás elvesztése.



AkzoNobel

Javasolt csiszolópapír szemcsenagyság:

Csiszolási lépések a Putty Extra alkalmazása előtt :

P80-P180*
vagy
P120-P220*

Csiszolási lépések a Sanding Filler alkalmazása előtt:

P220-P320*
vagy
P280-P360*

*A csiszolópapír típusától függően.

Átfedhetőség:

Dynacoat Polyester Spray Filler
Dynacoat Acrylic Filler 3+1
Dynacoat Acrylic Filler 4+1
Dynacoat Filler 5+1

Eltarthatóság:

12 hónap 5°C és 40°C-között.

Káros anyag kibocsátás:

2004/42/II(b)(250)107

Az EU szabályozása szerint , az ebbe a kategóriába tartozó termékek határértéke (IIB.b termék kategória) felhasználásra kész állapotban max. 250 g/liter.

A termék káros anyag kibocsátása max. 107 g/liter.

AUTONET Import Magyarország Kft,

Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.

Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com