


Dynacoat Polyester Spray Filler – D3.02.07




Zsírtalanítás




P80-P180




100:3-4
+10%
(opcionális)



(ejtőtartály)
2.2-3.0 mm
3-4 bar




5 perc



2 óra
20°C-on



Acrylic Filler
Filler 4+1
Filler 5+1



Megnevezés:

Dynacoat Polyester Spray Filler

Leírás:

Kétkomponensű, szórható poliészter töltőalapozó a felületi hibák, karcolások kitöltéséhez.

Termék és adalékanyagok:

Dynacoat Polyester Spray Filler
Hardener

Alapanyagok:

Polyester Spray Filler: poliészter gyanták
Hardener: peroxid

Megfelelő felületek:

Acél
Cinkkel bevont acél
Alumínium
Meglévő bevonatok
2K Epoxy Primer
Poliészter mélyedéstapasz
Poliészter laminátok

Megjegyzés: Ne alkalmazza a Dynacoat Polyester Spray Filler – t műanyagra, bema-
rató-, egykomponensű akril-, ill.
nitrocellulóz alapozóra. Alkalmazás előtt végezzen
zsírtalanítást szilikon eltávolítóval.

Felület előkészítés:

Acél: Zsírtalanítás és száraz csiszolás P80-P180-as szemcséjű csiszolópapírral.
Cinkkel bevont acél: Zsírtalanítás és csiszolás P180-as csiszolópapírral.
Alumínium: Zsírtalanítás és száraz csiszolás P180-as szemcséjű csiszolópapírral.
Meglévő bevonatok: Zsírtalanítás és száraz csiszolás P180-P280-as szemcséjű csiszolópapírral.
Poliészter mélyedéstapasz: Száraz csiszolás P180-P280-as csiszolópapírral.
Poliészter laminátok: Tisztítsa le a felületet meleg vízzel, majd végezzen csiszolást P180-P280-as csiszolópapírral.

Keverési arány:

100 rész Dynacoat Polyester Spray Filler
3-4 rész Hardener
10% Thinner (opcionális)

Megjegyzés: Ne adagoljon az előírtnál több edzőt. Keverje meg alaposan, hogy egyenletes színű keveréket kapjon.

Fazékidő:

20-30 perc 20°C-on.

Szórópisztoly fúvókaméret és szórási nyomás:

Szórópisztoly:


Fúvókaméret:

Nyomás:

Ejtőtartály:

2.2 – 3.0 mm

3-4 bar



TECHNICAL INFORMATION

Folyamat:	Alkalmazzon egy vagy több egyedi réteget, a rétegek között tartson 5 perc szikkadási időt. 60°C-on történő szárítás előtt várjon 10 percet.
Rétegvastagság:	100 µm rétegenként.
Elméleti fedőképesség:	6 m ² / liter rétegenként.
Az eszköz tisztítása:	Használjon pisztolymosó folyadékot vagy nitrocellulóz hígítót.

Megjegyzés: A gyakorlati kiadósságot sok tényező befolyásolja. Pl.: a felület alakja, durvasága, az alkalmazás módszere ill. körülményei.

Száradási idő:	Csiszolható	20°C	60°C
		2 óra	30perc

Forszírozott szárítás esetén a hőmérséklet ne érje el a 70°C-ot, így elkerülhető a repedezés, buborékosodás vagy a tapadás elvesztése.

Javasolt csiszolópapír szemcse nagyság:	Kezdő csiszolás: P180 Befejező csiszolás: P180-P280
Átfedhető:	Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1
Eltarthatóság:	12 hónap 5°C - 40°C között.
Káros anyag kibocsátás:	2004/42/IIB(c)(540)364 Az EU szabályozása szerint, az ebbe a kategóriába tartozó termékek határértéke (IIB.c termék kategória) felhasználásra kész állapotban max. 540 g/liter. A termék káros anyag kibocsátása max. 364g/liter.

AUTONET Import Magyarország Kft,
Cím: 2120 Dunakeszi Pallag u. 43.
Tel.: (27) 548 216, (27) 548 217 vagy (20) 851 6150, fax: (27) 548 218

KIZÁRÓLAG SZAKÜZEMI FELHASZNÁLÁSRA

FONTOS! A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek. Amennyiben valaki az itt meghatározottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes jóváhagyást kap, az saját kockázatára teszi mindezt. Mindenféle garanciát (ha van), ill. az értékesítés erre vonatkozó előírásait a Nemzetközi Üzletpolitikai Szabályzata tartalmazza, amelynek egy példányát kérés esetén biztosítani tudjuk. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban (vagy máshol) helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért - ha csak írásban nem egyezünk bele - semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért (kivéve a hanyagságunk miatt előforduló személyi sérülést vagy halálesetet), amely a termék felhasználásával kapcsolatosan következik be. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében, időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék alkalmazása előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely:
AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.Dynacoatcr.com

