



Dynacoat Polyester Putty Plastic (EE) – D3.02.08



P80-P180
vagy
P120-P220



100 : **2-3**



5-8 perc



30-45 perc.
20°C-on



P180-P280
vagy
P220-P320



Dynacoat
Filler



Termék neve: Dynacoat Polyester Putty Plastic

Leírás: Két komponensű poliészter gitt, az autó javítófényezésben a műanyag részek horpadásainak és szabálytalanságainak betömésére használható, festés előtt. Jól tapad műanyag felületeken. Puha és rugalmas.

Termék és adalékanyagok: Dynacoat Polyester Putty Plastic
Edző (a csomagban)

Alapanyagok: Putty Plastic: Poliészter gyanták.
Edző: **Peroxid**

Megfelelő felületek: Műanyag részek

Megjegyzés: Nem alkalmas termo plasztikus akril bevonatokra való felvitelre, nem használható washprimereken és washfillereken.

Felület előkészítés: Csiszolja át P80-P180 csiszolópapírral és zsírtalanítsa antisztatikus hígítóval.

Keverési arány: 100 tömegrésznyi Putty Plastic
2-3 tömegrésznyi edző

Megjegyzés: Ne adjon hozzá az előírtnál több edzőt.
Jól keverje össze, hogy a keverék színe egyenletes legyen.

Fazékidő: **5-8 perc** 20°C-on

TECHNICAL INFORMATION

Folyamat: Késsel vagy spatulával vigye fel a jól átcsiszolt és zsírtalanított felületre.

A berendezés tisztítása: Használjon Guncleaner-t, vagy nitrocellulóz higítót

Száradási idő: Csiszolható: 30-45 perc 20°C-on

Erőltetett szárítás esetén a hőmérséklet ne haladja meg a 70°C-t, hogy elkerüljük a megrepedést, tapadásvesztést, felpuffadást.

Javasolt csiszolópapír:

Csiszolás
Putty Plastic felvitele előtt

Csiszolás **Sanding
filler (csiszoló
töltőanyag) felvitele
előtt**

P80-P180*
vagy
P120-P220*

P220-320*
vagy
P280-P360*

* a csiszolópapír típusától függően

Ujra vonható: **Dynacoat Acrylic Filler 4+1**
Dynacoat Filler 5+1

Szavatosság 12 hónap 5°C és 40°C között

VOC

Az EU határérték az ebbe a kategóriába tartozó termékekre (termék kategória: IIB.) felhasználásra kész állapotban max. 250 g/liter VOC. A termék VOC tartalma felhasználásra kész állapotban max. 115 g/liter

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

SZAKIPARI HASZNÁLATRA

FONTOS A jelen adatlapban megadott információ nem tekinthető minden körülményre kiterjedőnek, jelenlegi ismereteinket tükrözi, és megfelel az aktuális törvény általi előírásoknak. Amennyiben valaki az itt ajánlottaktól eltérő módon használja fel a terméket, anélkül, hogy erre tőlünk előzetes írásbeli jóváhagyást kapott volna, az saját kockázatára teszi mindezt. A helyi törvények és szabályozások betartása minden esetben a felhasználó felelőssége. Mindig olvassa el a termék anyagbiztonsági és technikai adatlapjait, ha rendelkezésre állnak. Arra törekszünk, hogy a termékkel kapcsolatos minden tanácsunk a Műszaki Adatlapban, vagy máshol, helyes legyen, azonban nem tudjuk ellenőrizni a kezelendő felület minőségét, vagy a termék felhordását és felhasználását befolyásoló számos tényezőt. Ezért, hacsak írásban nem egyezünk bele, semmilyen felelősséget nem vállalunk, sem a termék minőségével kapcsolatban, sem bármilyen anyagi veszteségért vagy károsodásért. Minden termékünkre és műszaki tanácsunkra a standard üzletpolitikai szabályzatunk vonatkozik. Kérje el tőlünk a dokumentumot és olvassa el figyelmesen. A jelen adatlapban szereplő információt tapasztalataink és folyamatos termékfejlesztésünk következtében időről időre módosítjuk. A felhasználó felelőssége ellenőrizni azt, hogy a legfrissebb adatlapot olvassa el a termék használata előtt.

A jelen kiadványban szereplő terméknevek az AkzoNobel védjegyei, vagy annak engedélyéhez kötöttek.

Székhely

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

