



## MŰSZAKI ADATLAP – D3.02.05



100: 2  
- Dynacoat  
Putty Multifill  
- Hardener

5-8 perc

15-20 perc  
20°C-on

P80  
P180

Lásd a  
Műszaki  
Adatlapot.

**A termék elnevezése:**

**DYNACOAT POLYESTER PUTTY MULTIFILL**

**Leírás:**

Két komponensű poliészter mélyedéstapasz horpadások és felületi rendellenességek kezelésére. Alkalmazható acél, cink bevonatú és alumínium felületeken.

**Termék és adalékanyagok:**

Dynacoat Polyester Putty Multifill,  
Hardener.

**Alapanyagok:**

Putty Multifill: Poliészter gyanták.  
Hardener: Peroxid.

**Megfelelő felületek:**

- Acél felületek,  
- Cink bevonatú acél,  
- Alumínium.

**Megjegyzés:** Ne hordja fel a Putty Multifill-t termoplasztikus akrilát felületre, washprimer-re és washfiller-re.

**Felület előkészítés:**

**Acél:** Zsírtalanítás és csiszolás P80 csiszolópapírral.  
**Cink bevonatú acél:** Zsírtalanítás és csiszolás P180 csiszolópapírral.  
**Alumínium:** Zsírtalanítás és csiszolás P180 csiszolópapírral.  
**Meglévő bevonatok:** Csiszolás csupasz fém felületig P80 csiszolópapírral, a finom éleken P180 csiszolópapírral.

**Keverési arány:**

**Súlyban megadva:** 100 rész Putty Multifill  
2 rész Hardener

**Megjegyzés:** Ne adjunk hozzá a megadottnál több edzőt. Alaposan keverjük át, hogy a keverék egyenletes színű legyen.

**Fazékidő:**

Bekeverve 5-8 perc 20°C-on.

**Munkaeszközök tisztítása:**

Használjunk Dynacoat Gun Cleaner-t, vagy Dynacoat Thinner Slow/ Fast-ot.

**Száradási idők:**

	20°C	40°C
<b>Csiszolható</b>	15-20 perc	10 perc

Forszírozott szárítás esetén a hőmérséklet ne érje el a 70°C-ot, nehogy hajszálrepedések, buborékosodás vagy gyenge tapadás alakuljon ki.

**Javasolt csiszolópapír:**

Száraz kézi, vagy gépi csiszoláshoz: P80-180.

**Átfedhető:**

Dynacoat Polyester Spray Filler, Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1-el.

**Kiszerezés:**

1 L = 1.8 kg.

**Szín:**

Bézs.

**Eltarthatóság:**

Putty Multifill: 12 hónap 20°C-on.  
Hardener: 12 hónap 20°C-on.

**Lobbanáspont:**

Putty Multifill >21°C  
Hardener >21°C

### **Egészségügyi és biztonsági adatok:**

Ezeket a termékeket kizárólag szaküzemi felhasználásra ajánljuk. További információt a dobozcímkén és biztonságtechnikai adatlapokban találhat. Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításra vonatkozó nemzeti törvényeket és szabályokat betartani. Mivel a munkavégzés eredménye olyan felhasználási tényezőknél is múlik, amely az ellenőrzésünkön kívül esik, a fenti információkat garancia nélkül adjuk.

Dátum: 2004.05.31.