


## MŰSZAKI ADATLAP – D3.02.07



**A termék elnevezése:**

### DYNACOAT POLYESTER SPRAY FILLER



100 : **3-4**  
+10%

**Leírás:**

Két komponensű polyester spray filler a felületi rendellenességek és karcolások kezelésére.

**Termék és adalékanyagok:**

Dynacoat Polyester Spray Filler,  
Hardener.

**Alapanyagok:**

Dynacoat Polyester Spray Filler: poliészter gyanták, színező- és töltőanyagok.  
Hardener: peroxid.

**Megfelelő felületek:**

Csupasz acél, alumínium, meglévő bevonatok, Dynacoat Mélyedéstapaszkok.

**Megjegyzés:** A Dynacoat Polyester Spray Filler-t ne hordjuk fel műanyagra, a bemarratást, egy komponensű akril és nitrocellulóz alapozóval végezzük. Felhordás előtt zsírtalanítóval távolítsuk el a szilikon szennyeződést a felületről.



**Keverési arány:**

**Súlyban megadva:** 100 rész Dynacoat Polyester Spray Filler  
5 rész Hardener  
10% Thinner Slow/ Fast (opcionális)


**Megjegyzés:** Ne adjunk a megadottnál több edzőt hozzá. Alaposan keverjük át, hogy a keverék egységes színű legyen.



Ejtőtartály  
2.0-3.0 mm  
3-4 bar

**Felhordási folyamat:**

Több réteg felhordása esetén a rétegek között 10-15 perc szikkadási időt hagyunk.



2 óra 20°C-on

**Szórópisztoly, fúvóka méret és szórási nyomás:**

Szórópisztoly	Fúvóka méret	Szórási nyomás
Ejtőtartály	2.0-3.0mm	3-4 bar

**Elméleti kiadósság:**

6 m<sup>2</sup>/L száraz réteg 100 µm rétegvastagságnál.

**Fajsúly:**

1.45 g/ cm<sup>3</sup>.




P180 -320

**Fazékidő:**

Bekeverve 2-2.5 óra 20°C-on.

**Munkaeszközök tisztítása:**

Használjon Dynacoat Gun Cleaner-t, vagy Dynacoat Thinner Slow/ Fast-ot.



Lásd a  
Műszaki  
Adatlapot.

**Száradási idő:**

	21°C	60°C
Csiszolható:	2óra	30 mins.

Forszírozott szárítás esetén a hőmérséklet ne érje el a 70°C-ot, nehogy hajszálrepedések, buborékosodás, vagy gyenge tapadás alakuljon ki.

**Javasolt csiszolópapír:**

P180-240.  
Befejező csiszoláshoz: P240-320.

**Átfedhető:**

Dynacoat Acrylic Filler 4+1, Dynacoat Filler 5+1

**Kiszerezés:**

Dynacoat Polyester Spray Filler - 0.8L  
Hardener – **30 ml**

**Szín / Fényesség:**

Világos szürke / Fakó

#### Egészségügyi és biztonsági adatok:

Ezeket a termékeket kizárólag szaküzemi felhasználásra ajánljuk. További információt a dobozcímkén és biztonságtechnikai adatlapokban találhat. Ezen termék felhasználója köteles munka közben az egészségügyi és biztonsági, valamint a hulladék eltakarításra vonatkozó nemzeti törvényeket és szabályokat betartani. Mivel a munkavégzés eredménye olyan felhasználási tényezőkön is múlik, amely az ellenőrzésünkön kívül esik, a fenti információkat garancia nélkül adjuk.

Dátum: 2004.05.31.